カチオンパワーTS

◎適合規格　JIS A 6916CM-2 セメント系下地調整厚塗材適合品。

◎系　　統　環境対応型カチオンタイプ再乳化形粉末樹脂とポルトランドセメント、骨材を主体とした下地調整材。

◎特　　徴
・既調合品ですので品質が安定しており、水を加えるだけで簡単に施工できます。
・溶剤を含まず安全に作業できます。
・包装材としてアルミパックを使用しておりますので、品質の低下を軽減させます。

◎適　　用　適用下地
・コンクリート・モルタル・ALC・スレート板・押出成形セメント板・耐水ベニア合板
・押出法ポリスチレンフォーム・炭酸カルシウム発泡板・陶磁器質タイル

◎荷　　姿　10kg アルミパック×2/ケース

◎使用方法
・標準水量
カチオンパワーTS:1 袋(10kg 入り)に対して、水:2ℓの割合で混練してください。

・標準混練方法
練り樽等にカチオンパワーTS と所定の水を入れハンドミキサー又は、練りゴテ等を使用しダマができないように均一に練り上げてください。
※泡を巻き込まないように、撹拌にあまり時間をかけず練り上げてください。

・塗布量
2kg/m^{2}使用の時、膜厚 1mmで約 5m^2/袋(10kg)
*下地の形状・状態や気象条件等と塗り付けた膜厚により、塗布量は増減いたします。

・養生時間
24 時間以上の乾燥養生をお願いいたします。
*塗布量、通風、湿度及び下地の状態によって異なります。

◎注意事項
・他製品との混合使用はしないでください。
・施工場所の気温が 5℃以下での施工は避けてください。
・下地のホコリ・レイタンス・油脂分等は入念に除去してから施工してください。
・製品の安全に関する詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

<安全衛生上の注意事項>

・取り扱い中は、下記の注意事項を守ってください。

取り扱い及び貯蔵上の注意	●取り扱い中は、セメントと同様、粉塵を吸入したり眼に入らないように、適切な保護具(防塵マスク・保護手袋・前掛け・保護メガネ等)を着用してください。 ●取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。 ●水分や湿気を避け、セメントと同様に保管してください。 ●製品、残材、洗い水等は、河川、池、湖、下水、地下水等を汚染する可能性のある場所には捨てないでください。 ●子供の手の届かないところに保管してください。 ●本来の用途以外に使用しないでください。
緊急時及び応急処置	●眼に入った場合は、清浄な水で 15 分間以上洗眼し、速やかに眼科医の診断を受けてください。 ●皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で十分洗浄し、痛み又は外観に変化がある時は、速やかに医師の診断を受けてください。 ●吸入した場合は、鼻をかみ、よくうがいをし、空気の清浄な場所に移り安静に努め、必要に応じ医師の診断を受けてください。 ●誤って飲み込んだ場合は、清浄な水でよく口の中をすすいで水を飲ませた後、速やかに医師の診断を受けてください。

製品の安全に関する詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。